

**STARDUSTCOLORS SAS**

✉ ZA Tesan Plan Sud
30126 St Laurent des Arbres
☎ +33 466 506 166
E-mail: info@stardustcolors.com

PEINTURE HYDRODILUABLE PHOSPHORESCENT AERO1K

DEFINITION

Code Article :	AERO1K
Nature du produit :	ACRYLIQUE POLYURETHANE HYDRODILUABLE
Utilisation / destination :	PEINTURE MONOCOMPOSANTE PHOTOLUMINESCENTE SIGNALISATION, INDUSTRIE, DECORATION INTERIEURS ET EXTERIEURS
Teintes :	PHOSPHORESCENT VERT/TURQUOISE/BLEU/VIOLET
Aspect	MAT

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Viscosité de livraison (NFT 30-014):	60 S (+/- 10S) CA N°4 A 20°C
Masse volumique (NFT 30-020):	1,15 (+/-10%)
Extrait sec en poids (NFT 30-084):	50% (+/- 5%)
Extrait sec en volume:	40 A 45% (+/-5%)
Pouvoir couvrant théorique:	2/3 M ² AU LITRE
Voc:	<20 G/L

CARACTERISTIQUES LIVRAISON

Conditionnement:	
Point éclair:	NE MAINTIENT PAS LA COMBUSTION – ININFLAMMABLE
Code transport:	

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entrainer notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

UTILISATION**Support:**

DEPOUSSIERAGE/DEGRAISSAGE AVEC SOIN DES SUPPORTS, PONCAGE AU SCOTCH BRITE ET/OU SUR PRIMAIRE GAMME HYDRO. APPLICATION SUR APPRET OU PEINTURE PONCÉ AU P400/500 DE COULEUR BLANCHE IMPERATIVEMENT.

Préparation:

BIEN AGITER / REMUER AVANT ET PENDANT USAGE POUR MAINTENIR UNE BONNE DISPERSION DES PIGMENTS ET ÉVITER LA SÉDIMENTATION

PISTOLET :

AERO1K 100 PARTS

EAU DEMINERALISE 10 PARTS MAXIMUM

Application / réglage:

	Diam. Buse (mm)	Pression (bar)	Nbre passes
pneumatique	1 A 1.5	3.5 A 4	3 A 4
pompe à membrane	1 A 1.5	0.5 A 0.8	3 A 4
HVLP	1.2 A 1.5	0.8	3 A 4

Epaisseur conseillé

SECHE : 60 A 80µM

18 °C < TEMPERATURE < 25 °C HYGROMETRIE 50 A 70 %

Séchage :

HORS POUSSIERE : 30 A 45 MN A 20 C°

SEC AU TOUCHER : 1H A 20 C°

DUR A COEUR : 24H A 20°C

RECOUVRABLE DURANT 48H

Vernissage :

Avec tous types de vernis

En cas de vernissage avec un vernis solvanté, fixer le fond à l'aide de 2 couches fines espacés de 5min.

Conservation :

STOCKAGE : 12 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE, STOCKEE ENTRE 10 C° ET 30 C°

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entrainer notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.